



# 熱封膜

## 產品特色：

- ✓ 透明性、光澤度佳。
- ✓ 適合印刷加工。
- ✓ 適合快速自動包裝。
- ✓ 低靜電產生。
- ✓ 超低溫熱封溫度。
- ✓ 防霧、澀性、霧面效果多選擇。
- ✓ 符合包裝食品衛生標準。



## 產品應用：

- ✓ 與紙、鋁箔、其他塑膠薄膜作積層貼合後，做為內層提供熱封性。
- ✓ 餅乾、糖果、泡麵等複合膜材包裝。
- ✓ 貼合電鍍膜可有更高的阻氧阻水效果及加長時間保存。
- ✓ 塑膠地墊表層複合。
- ✓ 面膜袋內層。

## 產品規格：

編號	色號	厚度 (μ)	最適用途
X2		20~40	特殊熱封用(澀性)
XD		18~80	低溫熱封
XE		18~80	低溫熱封
XF		20~80	防霧性
XG		18~80	面膜袋
XH		18~80	超低溫熱封
XM	霧面	20~80	塑膠地墊表層複合

產品物性：

物性項目 Physical Properties	厚度 Thickness	拉力強度 Tensile strength		伸長率 Elongation at break		霧度 Haze	撕裂強度 Tear strength		熱封溫度 Heat seal temperature	摩擦係數 Friction coefficient
單位 Unit	μ	kg/cm		%		%	g		°C	--
測試方法 Test method	--	ASTM D882		ASTM D882		ASTM D1003	ASTM D1922		32 psi x 0.7 sec	ASTM D1894
樣品方向 Sample direction	--	MD	CD	MD	CD	--	MD	CD	--	--
X2	30	650	300	450	600	4.5	7	600	113	0.7
XD	30	500	270	450	600	3.5	7	600	114	0.12
XE	30	500	270	450	600	3.5	7	600	114	0.12
XF	30	500	270	450	600	3.5	7	600	123	0.12
XG	30	500	270	450	600	3.5	7	600	114	0.13
XH	50	500	270	450	600	5.5	20	300	116	0.18
XM	30	650	350	420	550	63	-	600	131	0.13

註：上表為實驗室數據，僅參考用。 Note：The above figures obtained from laboratory are for reference only.



**南亞塑膠工業股份有限公司**  
**NAN YA PLASTICS CORPORATION**

塑膠第三事業部 PLASTICS 3rd. DIV.  
地址：105 台北市敦化北路201號  
ADD：201, TUN HWAN N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.  
TE (02)2717-8232 FAX (02)2716-6899

