



南亞

摩登地磚 美樂 系列

# Fashion space

人文與時尚的美學，締造溫馨的儉約居家

## 與空間對話

本產品表面已經過特殊處理，可增加產品的壽命及耐刮性，但適度的保養是有必要的，建議地板鋪設完工後，先去除所有污漬，再用壓克力樹脂水臘保養表面，以保地磚亮麗。

### Beautiful life series



規格：6" x36" x2.5mm · 耐磨層0.2mm



## 產品色水局部



16021982-JMA



16021983-JMB



16021984-JMD




16021985-JME

規格：6" x36" x2.5mm · 耐磨層0.2mm

產品色水全幅



產品色水局部



16021986-JMF



16021987-JMG



16021988-JMH



16021989-JMJ

規格：6" x36" x2.5mm · 耐磨層0.2mm


產品色水全幅




產品色水局部



16021990-JMK



16021991-JML



16021992-JMP



16021993-JMQ

規格：6" x36" x2.5mm · 耐磨層0.2mm

產品色水全幅



產品色水局部




16021994-JMR



16021995-JMS



16021996-JMT



16021997-JMU

規格：6" x36" x2.5mm · 耐磨層0.2mm

產品色水全幅



CHARACTERISTICS	TEXT METHOD	RESULT
 Dimension 尺寸	CNS8907	934mm X 161mm
 Dimension Stability 收縮與捲曲	CNS8907	<0.75, <0.50 PASS
 Residual indentation after static load 殘餘壓痕	SGS	0.08mm PASS
 Resistance to Fire 防焰性	CNS7614	PASS
 Light Resistance 耐光性	CNS8907	Level 5
 Wear Resistance 耐磨性	CNS8907	7.6mg PASS
 TVOC 總揮發性有機物質	MOIS901014	N.D 未檢出
 Toxic examination 有毒物質檢測	SGS	N.D 未檢出
 Hacey metal examination 重金屬檢測	NIEAR201.13C	N.D 未檢出
 Asbestos examination 石綿鑑定	CNS13970	N.D 未檢出

## ● 保養方法：

- 1.完成鋪設工作應檢查每片地磚是否確實黏牢於地面。於完工後可用水蠟或地板蠟（切記不可使用醇類如酒精或醚類如煤油等）以除去施工所留下之污點並可兼地磚表面之保養。在完工後七天內請勿令地板受潮。
- 2.平常之清潔可先以掃把將灰塵及砂粒掃除，再以拖把擦拭。如有必要時可加入適當之地板蠟或水蠟以求更加清潔及保養之效，但請必用過多的水來清洗。
- 3.錐形接觸面可能有損地磚，例如：傢具之腳柱宜加墊片以保護地磚之表面，並延長使用年限。

## ● 施工方法：

1. 施工前地面務必乾燥、平坦穩固，並確定完全無塵。
2. 施工地面如為磁磚、大理石等請將接縫之凹槽補平。
3. 施工地面如為木質地板及複合地板，其厚度需為在1.2cm以上，不可有彎取變形或翻翹現象，釘頭應確實釘入地板內。
4. 施工地面如為水泥地不能有起砂、凹凸或龜裂之情形，如為新鋪之水泥地，須待完全乾燥後方能施工鋪設。
5. 上膠要均勻，塗佈之鋸齒要細小。
6. 上膠後依現場環境氣候、溫度情況、現場適用之專用膠水特性，選擇最佳開始鋪設時間。未明之處，請電詢專業技術部門。
7. 貼上地磚後，一個小時左右要修正缺點，未貼牢者，以滾輪壓牢。
8. 「南亞華麗地板」施工務必搭配使用「南亞水性感壓膠」，以確保品質，敬請宣導配合。

## ● 保管與存放：

1. 地磚應避免陽光直接照射或淋雨。
2. 施工前把所有地磚平放於地面，排列堆積，以解除因捆包所引起的不良缺點。
3. 搬運過程請小心輕放，不可拋擲，以免損傷地磚之屈角，影響本產品之品質。

## ● 備註：

南亞塑膠地磚樣本上所貼切樣，只有部份呈現塑膠地磚，僅供參考！  
塑膠地磚以實際到貨顏色為主！敬請於施工前確認顏色是否如意！否則已施工過商品將無法接受退貨，謝謝！



IOS App



Android App

<http://www.npc.com.tw>



**南亞塑膠工業股份有限公司**  
**NAN YA PLASTICS CORPORATION**

塑膠第三事業部 · Plastics 3rd Division

地址：台北市敦化北路201號

Office：201 Tun Hwa N. Road, Taipei, Taiwan

TEL: 886-2-27122211 EXT. 8226

FAX: 886-2-27178395