



南亞塑膠工業股份有限公司
 塑膠第三事業部 林口廠 技術課
 新北市 243 泰山區南林路 102 號 TEL : 02-29019141 EXT 2305、2314

品質標準及物性報告

品別：CPP RE 70 μ (蒸煮用 CPP 膜)

| 項 目 | | 單位 | 標準 | RE 70 μ | 測試方法 | |
|-------|-------|-------------|------------|-------------|--------------|----|
| 霧 度 | | % | - | 52 | ASTM D1003 | |
| 摩擦係數 | S1/S1 | - | <0.9 | 0.79 | ASTM D1894 | |
| 潤濕張力 | S2 | dyne/cm | ≥ 36 | 38 | ASTM D2578 | |
| 斷裂強度 | MD | MPa | ≥ 40 | 47 | JIS K 7127 | |
| | TD | MPa | ≥ 30 | 31 | | |
| 斷裂伸長率 | MD | % | ≥ 600 | 620 | | |
| | TD | % | ≥ 700 | 740 | | |
| 彈性率 | MD | MPa | ≥ 400 | 484 | | |
| | TD | MPa | ≥ 400 | 402 | | |
| 衝擊強度 | 23°C | J/cm | ≥ 50 | 137 | ASTM D3420 | |
| | -5°C | J/cm | ≥ 50 | 94 | | |
| 熱封強度 | 180°C | 初始 | N/15mm | 23 | NANYA method | |
| | | 121°C×30min | N/15mm | 23 | | 35 |
| | | 135°C×30min | N/15mm | 23 | | 41 |

S1 非處理面，S2 處理面

