

## 測試報告

號碼：CT/2017/60083A

日期：2017/06/27

頁數：1 of 4

南亞塑膠工業股份有限公司  
新北市泰山區南林路102號



以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：南亞塑膠工業股份有限公司  
樣品名稱：家庭用PVC保鮮膜  
樣品材質：PVC  
生產或供應廠商：南亞塑膠工業股份有限公司  
原產國：台灣  
收件日期：2017/06/02  
測試期間：2017/06/02 TO 2017/06/27

=====  
測試需求：依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準（102.08.20部授食字第1021350146號令修正）進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果：請參閱下一頁。

  
Singh Hsi-ao / Supervisor  
Signed for and on behalf of  
SGS TAIWAN LTD.  
Chemical Laboratory - Taipei

# 測試報告

號碼：CT/2017/60083A

日期：2017/06/27

頁數：2 of 4

南亞塑膠工業股份有限公司  
 新北市泰山區南林路102號



## 測試結果

測試部位 No. 1 : 透明塑膠膜

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果	限值
				No. 1	
鉛	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚氯乙稀(PVC)之檢驗(102年10月31日部授食字第1021950803號公告), 以 ICP-AES 分析.	5	n. d.	100
鎘	ppm		0.5	n. d.	100
氯乙烯單體	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚氯乙稀(PVC)之檢驗(102年10月31日部授食字第1021950803號公告).	0.2	n. d.	1
甲酚磷酸酯	ppm		50	n. d.	1000
二丁錫化物(以二氯二丁錫計)	ppm		0.5	n. d.	50
高錳酸鉀消耗量-(水, 95°C, 30分鐘)	ppm		3	n. d.	10
蒸發殘渣-(水, 95°C, 30分鐘)	ppm		10	n. d.	30
蒸發殘渣-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)	ppm		10	n. d.	30
蒸發殘渣-(正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		10	52.0	150
蒸發殘渣-(20%酒精, 60°C, 30分鐘)	ppm		10	n. d.	30
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d.	1.5
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d.	0.3
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以氣相層析/質譜儀檢測.	0.05	n. d.	30
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d.	9
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d.	9
己二酸二(2-乙基己基)酯 (DEHA) (CAS No.: 103-23-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d.	18

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 測試報告

號碼：CT/2017/60083A

日期：2017/06/27

頁數：3 of 4

南亞塑膠工業股份有限公司  
 新北市泰山區南林路102號



測試項目	單位	測試方法	DL	結果	限值
				No. 1	
重金屬(以鉛計)-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚氯乙烯(PVC)之檢驗(102年10月31日部授食字第1021950803號公告).	1	Negative	1

測試項目	單位	測試方法	MDL	結果	限值
				No. 1	
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7)	%	依據CNS 15138-1 (民國101年), 以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)檢測.	0.003	n. d.	0.1 (total)
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)	%		0.003	n. d.	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)	%		0.003	n. d.	
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)	%		0.003	n. d.	
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1)	%		0.01	n. d.	
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0)	%		0.01	n. d.	
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)	%		0.003	n. d.	
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)	%		0.003	n. d.	

**備註：**

- 0.1wt% = 1000ppm
- LOQ = 定量極限；MDL = 方法偵測極限值；DL = 偵測極限
- n. d. = Not Detected (未檢出) = 小於 LOQ / MDL / DL
- Negative = 未檢出；Positive = 檢出
- 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 測試報告

南亞塑膠工業股份有限公司  
新北市泰山區南林路102號

號碼：CT/2017/60083A

日期：2017/06/27

頁數：4 of 4



\* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 \*

### CT/2017/60083



\*\* 報告結尾 \*\*

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。